

CONSHOR-01

Monocomponente

PRODUCTOS AUXILIARES

Consolidador y mineralizador del hormigón de cuarzo puro, inorgánico y macromolecular.

USOS

- Hormigón: endurecedor y consolidador.
- Impermeabilización de depósitos de hormigón.
- Restauración: Tratamiento de piedras porosas o deterioradas (cáncer de la piedra), regenerándolas en resistencia, impermeabilidad y apariencia.
- Rehabilitación: Solucionando problemas de cohesión, resistencia al hielo, acabado estético e impermeabilidad en estructuras de composición pétreo, sillares, arcos, pilares, etc... o en estructuras de hormigón.
- *-Obturación de vías de agua.
- *-Muros de hormigón o mampostería: Impidiendo filtraciones colaterales o subidas capilares.
- *-Tejados: Evita la formación de algas, musgos y líquenes y la acción agresiva de los ciclos de hielo/deshielo.

SOPORTES

Hormigón, piedras porosas.

APLICACIÓN

- Se aplica mediante proyección, inyección o pintado superficial del soporte a tratar, dosificado o puro según los casos.
- Se utiliza también como elemento incorporado a soluciones cementosas y formación de morteros y hormigones de alta resistencia y tratamiento antiácido.
- *-Aplicación en obturación de vías de agua.
Sanear y abrir zonas a tratar. Realizar un primer taponado para reducir la presión. Sellar con una mezcla de *Conshor-01* y cemento en polvo, formando una masilla y apretar sin desgranar durante un tiempo. Según el tiempo de fraguado necesario, puede diluirse *Conshor-01* con agua antes de la adición del cemento en proporción (1 volumen de agua + 3 de *Uni-01* + 5% *Conshor-01* + cemento portland P-350)
- *-Tratamientos de muros de hormigón que soportan presión de agua.
Limpieza del soporte con eliminación de partes mal adheridas y restos de materiales inorgánicos. Humedecer el soporte antes del tratamiento, si está totalmente seco. mineralizar el soporte mediante la proyección de *Conshor-01* (1 parte de *conshor-01* + 2 de agua) sin dejar que el soporte seque entre capas. Realizada la última aplicación, sin dejar que se seque, aplicar 2 lechadas de cemento intercaladas con *conshor-01*.
- *-Tratamiento de tejas.
Limpiar la superficie y eliminar el musgo existente con *Algiset-A*. Con la superficie seca, aplicar el producto.

PRESENTACIÓN: Envases de 30 Kgs y cajas de 4 unidades de 5 Kgs.

COLORES: Incoloro.

- Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.