

IMUR-03

Monocomponente

IMPERMEABILIZACIÓN

Mortero para impermeabilización. (apto para piscinas)

USOS

-Piscinas, depósitos de agua potable, hormigones, mampostería...

APLICACIÓN

-Consumo: 3 Kgs/m², aplicado en dos capas.

-Preparación del soporte:

El soporte deberá ser firme y carecer de impurezas (aceites, yeso, lechadas, grasas...).

Las fisuras importantes deben repararse primero con *Imur-01*

Humedecer (sin charcos) el soporte antes de la aplicación para evitar el secado demasiado rápido del producto.

-Mezcla:

Se utilizarán 6 litros de agua x saco de 25 Kgs. Mezclado durante 3 minutos aprox., por agitación lenta hasta obtener una masa cremosa sin grumos.

-Aplicación

Aplicar en dos capas con brocha, pistola o airless. 1ª capa en sentido horizontal y la segunda en sentido vertical, habiendo humedecido previamente la primera.

Con viento o calor, mantener húmedo el producto aplicado rociando con agua limpia.

RECOMENDACIONES

-No aplicar Imur-03 con temperaturas inferiores a 5°C

-Para su uso en depósitos, lavar con agua transcurridos 3 o 4 días desde la aplicación.

-Para multiplicar la impermeabilidad, manejabilidad y adherencia del sistema, añadir *Uni-01* a la mezcla.

VENTAJAS

-Soporta presiones positivas y negativas (nivel freático).

-Supera el análisis de potabilidad.

-No agresivo al medio ambiente.

-Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN: Sacos de 25 Kgs.

COLORES: Gris o blanco.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C, aislado del sol.

-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.