

# IMUR-04

Monocomponente

## Cemento de fraguado rápido para obturación de vías de agua.

### USOS

-Obturación rápida de vías de agua.

### APLICACIÓN

-Preparación del soporte:

El soporte deberá estar húmedo, ser firme y carecer de impurezas (aceites, yeso, lechadas, grasas...).

Las fisuras pequeñas deberán agrandarse para trabajar con comodidad.

-Mezcla:

Mezclar en volumen 3 a 3,5 partes de *Imur-04* con una parte de agua.

Amasar el material con las manos (usar guantes adecuados) hasta obtener una pasta homogénea de consistencia plástica (es normal notar un aumento de la temperatura de la masa en el momento del amasado)

-Aplicación

En ese momento proceder a la obturación de la vía de agua, presionando con la mano hasta el endurecimiento del material.

Tiempo de reacción del material 30-45 segundos.

Puede ser necesario un tratamiento en varias fases.

En vías de agua importantes puede ser necesario drenar previamente

### RECOMENDACIONES

-Se aconsejan mezclas no superiores a 0,5 litros de *Imur-04* en cada aplicación.

-No aplicar *Imur-04* con temperaturas inferiores a 5°C.

### VENTAJAS

-Obturación de vías de agua incluso con presión.

-Puede ser aplicado bajo inmersión.

-Exento de cloruros.

-Fácil aplicación.

PRESENTACIÓN: Envases de 5 y 20 Kgs.

COLORES: Gris cemento.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C, aislado del sol.

-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.

IMPERMEABILIZACIÓN