

PAVIX-12

Bicomponente

Revestimiento epoxi pigmentado con 100% sólidos

USOS

-Garajes, aparcamientos, zonas de tráfico, industrias alimentarias, zonas de poca ventilación.

APLICACIÓN

-El soporte deberá estar limpio, sin grasas, nivelado, con porosidad y seco.

-Imprimir con *Pavix-16* o *Uni-03*.

-Los dos componentes deberán mezclarse con agitador de bajas revoluciones para evitar la inclusión de aire en la mezcla.

-Puede aplicarse a rodillo o brocha.

-Para utilizar como capa de regularización de sistema multicapa, utilizar rastra de goma.

-Una vez abierto el envase, se recomienda su total consumo.

-Rendimiento: Aplicado a rodillo, consumo aproximado de 200-500 grs/m². el consumo final dependerá de la rugosidad del soporte.

-Pot life aprox.: 45-60 minutos.

-Curado total: 7 días.

RECOMENDACIONES

-No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

VENTAJAS

-Rápida y fácil aplicación.

-Acabado decorativo.

-100% sólidos.

-Buenas resistencias mecánicas, a la abrasión y químicas.

-Buena adherencia al hormigón.

-Elevado poder cubriente.

-Exento de disolventes. Sin olores.

PRESENTACIÓN: Kits de 20 Kgs (A+B) y Kits de 5 Kgs (A+B).

COLORES: Consultar gama.

-Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C

-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.