

PAVIPO-04

Monocomponente

Barniz (resina) de poliuretano elástico, alifático y transparente brillante.

USOS

- Terminación para la protección de los sistemas de impermeabilización *Imper* y aumento de su resistencia a la abrasión. Para su uso como protector a los U.V., utilizar siempre pigmentado.
- Protección del hormigón y pavimentos sintéticos.

SOPORTES

Hormigón, cemento, cerámica, materiales sintéticos (tipo poliuretanos)

APLICACIÓN

- Requiere soporte limpio, seco y sin humedad. Se aconseja si se quiere una superficie lisa, utilizar *Imur-01-02* para la adecuación de soporte irregular.
- Generalmente no requiere imprimación. En soportes vitrificados utilizar *Pri-03*.
- Puede aplicarse a rodillo, brocha o airless. Para su limpieza usar siempre *Solvent-01*.
- Una vez abierto el envase, se recomienda su total consumo.
- Rendimiento: 0,2-0,5 Kg/m², en 1 o 2 capas. Sellado de hormigón e *Imper-01*: 0,1-0,15Kgs/m².
- Repintado entre 6 y 24 horas.
- Aplicado como sellador de *Imper-01* o pavimentos, se debe pigmentar con pastas pigmentarias (max. 10%)

RECOMENDACIONES

- No dejar transcurrir mas de 48 horas entre capas.
- No aplicar en capas gruesas.
- Para un acabado antideslizante, añadir en la última capa corindón blanco.

VENTAJAS

- 100% alifático, resistente a los U.V., (no amarillea con el sol, no calea ni cambia de tonalidad).
- Excelente resistencia a la intemperie y temperaturas extremas (-40°C y + 80°C).
- Adaptación a cualquier forma de superficie.
- Excelente adherencia sobre casi todo tipo de soportes.
- Alta resistencia a la abrasión, a la tensión, a la rotura y a la química.
- Altamente hidrofóbico.

PRESENTACIÓN: Envases metálicos de 20 Kgs y cajas de 4 unidades de 4 Kgs.

COLORES: Transparente brillante. Disponemos de diferentes pastas pigmentarias para acabados en color.

- Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.