

PAVIPO-06

Bicomponente

Membrana líquida de poliuretano 100% sólidos, alifática y tixotrópica.

USOS

- Acabado y protección U.V. de pavimentos.
- Sellado resistente a la abrasión para: Poliuretanos (Pavipo), protección de espuma de poliuretano, protección del hormigón.

APLICACIÓN

- Requiere soporte limpio, seco y sin humedad. Se aconseja si se quiere una superficie lisa, utilizar *Imur-01-02* para la adecuación de soporte irregular.
- Generalmente no requiere imprimación. En soportes vitrificados utilizar *Pri-03*.
- Puede aplicarse a rodillo o llana de plástico.
- Mezclar con agitador eléctrico de baja revolución los dos componentes. Dejar reposar 10 min. y volver a mezclar.
- Pot life de aprox. 30 minutos
- Tiempo de repintado 4-24 horas.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en capas gruesas superiores a 0,5.
- Limpiar herramientas y equipamiento primero con toallas de papel y después con *Solvent-01*.

VENTAJAS

- 100% alifático, no amarillea con el sol, no calea ni cambia de tonalidad.
- 100% sólidos, sin disolventes.
- Rápida curación 3-4-horas.
- Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
- Adaptación a cualquier forma de cubierta.
- Alto poder de cubrición utilizando pastas pigmentarias.

PRESENTACIÓN: Envases Kits de 5 y 10 Kgs (componente A/B).

COLORES: Neutral. Disponemos de diferentes pastas pigmentarias para acabados en color

- Envase estable 12 meses en lugar seco de 5°C a 25°C
- Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.