

# SETEL-01

Monocomponente

**Membrana de poliuretano-bitumen, tixotrópica para remates de tela asfáltica, epdm y pvc.**

## USOS

-Aplicación en medias cañas y sellado. Remates de tela asfáltica, epdm y pvc.

## SOPORTES

Hormigón, emulsiones asfálticas, epdm y pvc.

## APLICACIÓN

-Requiere soporte sólido, liso, limpio y seco, sin humedad. Utilizar *Imur-01-02* para adecuar soporte irregular o defectuoso.

-Puede aplicarse a rodillo o brocha. Para su limpieza, usar *Solvent-01*.

-Rendimiento: 1,5 Kgs/m<sup>2</sup> aplicado en una o dos capas.

-Mezclar el contenido del envase con agitador eléctrico de bajas revoluciones.

-Tiempo de repintado: 6-24 horas.

## RECOMENDACIONES

-Generalmente, no necesita imprimación pero se aconseja testar el estado de la superficie. De ser necesario, hay imprimaciones disponibles.

## VENTAJAS

-Tixotrópico (no descuelga en aplicaciones verticales).

-Fácil aplicación y adaptación en zonas o formas complejas.

-Se puede aplicar en capa gruesa sin formación de burbujas.

-Excelente resistencia en temperaturas extremas (-40°C y +80°C). Temperatura de shock: 150°C

-Gran elasticidad >600%

-Excelentes propiedades mecánicas y alta resistencia a la tensión y a la química.

-Resistencia al vapor de agua >10Mns/g por lo que según NBE CT-79, constituye barrera de vapor.

**PRESENTACIÓN:** Cajas de 4 unidades de 4 Kgs y Cajas de 12 unidades de 1 Kg...

**COLORES:** Negro.

-Envase estable 6 meses en lugar seco de 5°C a 25°C

-Para el uso, transporte y almacenamiento, consultar ficha de seguridad.