

# TELARMAR

## Tela de poliéster no tejido de 50 grs.

### USOS

- Refuerzo de puntos singulares como ángulos, juntas de dilatación, fisuras activas, juntas de aislamiento, etc.
- Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y coeficientes de dilatación distintos.
- Armado de membranas impermeabilizantes.

### APLICACIÓN

- Telarmar* se utiliza entre capas de *Imper-01*, *Imper-06*, *Pavipo-08*, etc....
- Recortar con tijera la cantidad necesaria para la zona a tratar y colocar la armadura sobre la 1ª capa de membrana líquida fresca.
- Asegurar un buen solape entre distintas partes.
- Si fuese necesario, ayudar a la impregnación de la tela con el producto ayudándose de un rodillo o brocha no impregnados.
- Una vez comprobada la total adherencia de la tela a la 1ª capa, cuando esta haya secado, aplicar una segunda capa de membrana de impermeabilización.

### DATOS TÉCNICOS.

Grueso: 0,43 mm.  
max. resistencia tracción longitudinal: 60N/50mm.  
max. resistencia tracción transversal: 60N/50mm.  
Elasticidad longitudinal: 20%.  
Elasticidad transversal: 20%.  
Encogimiento longitudinal: <3,3%.  
Encogimiento transversal: <3,3%.

PRESENTACIÓN: Rollos de 1,05 mts de ancho y 100 mts de largo.  
Rollos de 21 cm de ancho y 100 mtrs de largo.