

TELARMAR-JUNTAS

Banda de EPDM reforzada con tejido de poliéster.

USOS

- Refuerzo de puntos singulares como ángulos, juntas de dilatación, fisuras activas, juntas de aislamiento, etc.
- Refuerzo de todas las uniones y encuentros entre materiales heterogéneos y coeficientes de dilatación distintos.
- Armado de membranas impermeabilizantes.

APLICACIÓN

- Telarmar-juntas* se utiliza entre capas de *Imper-01*, *Imper-06*, *Pavipo-08*, etc....
- Recortar con tijera la cantidad necesaria para la zona a tratar y colocar la armadura sobre la 1ª capa de membrana líquida fresca.
- Asegurar un buen solape entre distintas partes.
- Si fuese necesario, ayudar a la impregnación de la tela con el producto ayudándose de un rodillo o brocha no impregnados.
- Una vez comprobada la total adherencia de la tela a la 1ª capa, cuando esta haya secado, aplicar una segunda capa de membrana de impermeabilización.

DATOS TÉCNICOS.

Grueso: 0,35 mm.
max. resistencia tracción longitudinal DIN 53857: 500N/5cm.
max. resistencia tracción transversal DIN 53857: 50N/5cm.
Elasticidad longitudinal: 20%.
Elasticidad transversal: 100%.
Permeabilidad al vapor de agua: 7,90 sd
Presión de rotura: 2 bar/cm²

PRESENTACIÓN: Rollos de 0,15 mts de ancho y 25 mts de largo.